FICHE TECHNIQUE

Article :	**B0321B TIFFANY**
Norme :	**EN ISO 20345 :2011**
Classe de Sécurité :	**S1 P SRC**
Hauteur chaussure Entière :	**Mod. A, H 95 mm (< 105 mm, Rif. EN 20345 5.2.2)**
Chaussée :	**9**
Construction:	**STROBEL; SEMELLE BI-DENSITE INJECTEE**
Nettoyage et maintenance:	Utiliser des brosses souples et de l'eau. Ne pas utiliser d'alcool, de diluants, de pétrole et d'autres agents chimiques. Garder les chaussures dans un endroit propre et sec à température ambiante.
Secteurs conseillés:	**Industrie légère, services.**

Chaussure entière : protections

	Description	Valeur	Requis minimum	EN 20345
Embout en acier	Résistance au coup (200 J)			
	• Hauteur libre après le coup	14 mm	≥ 14 mm	5.3.2.3
	Résistance à la compression (15 kN)			
	• Hauteur libre après la compression	14,5 mm	≥ 14 mm	5.3.2.4
Semelle(SRC)	Résistance au glissement			
	• SRA – semelle (semelle entière)	0,47	≥ 0,32	5.3.5.4
	• SRA – talon (angle de 7°)	0,35	≥ 0,28	5.3.5.4
	• SRB – semelle (semelle entière)	0,22	≥ 0,18	5.3.5.4
	• SRB – talon (angle de 7°)	0,14	≥ 0,13	5.3.5.4
Fresh'n Flex (P)	Résistance à la perforation	Aucune perforation	≥ 1100 N	6.2.1.1.2
Fond (A)	Propriété antistatique			
	• Résistance électrique	À sec: 6,50 x 10^8 Ω	≥ 10^5 Ω , ≤ 10^9 Ω	6.2.2.2
		Humide: 2,47 x 10^8 Ω	≥ 10^5 Ω , ≤ 10^9 Ω	6.2.2.2
Semelle/tige	Isolation thermique			
Chaleur (HI)	• Hausse temp- Temp première de montage	Non applicable	≤ 22°C	6.2.3.1
Froid (CI)	• Diminution temp. Première de montage	Non applicable	≤ 10°C	6.2.3.2
Talon(E)	Absorption d'énergie au talon	24 J	≥ 20 J	6.2.4
(WR)	Résistance à l'eau (pénétration d'eau)	Non applicable	≤ 3 cm^2	6.2.5
(M)	Protection métatarsienne	Non applicable	≥ 40 mm	6.2.6

Tige

Matériaux	Description	Valeur	Requis minimum	EN 20345
	Résistance à la déchirure	168 N	≥ 120 N	5.4.3
	Résistance à la traction	16 N/mm^2	≥ 15 N/mm^2	5.4.4
Cuir velours	Perméabilité à la vapeur d'eau	3,8 mg/cm^2 h	≥ 0.8 mg/cm^2 h	5.4.6
	Valeur de pH	4,05	≥ 3,2	5.4.7
	Contenu de chrome VI	Non détecté	Non détectable	5.4.9
	Pénétration d'eau	Non applicable	≤ 0.2 g	6.3
	Absorption d'eau	Non applicable	≤ 30%	6.3
	Résistance à la déchirure	75 N	≥ 60 N	5.4.3
Tissu technique	Résistance à la traction	Non applicable	≥ 15 N/mm^2	5.4.4
	Perméabilité à la vapeur d'eau	2,0 mg/cm^2 h	≥ 0.8 mg/cm^2 h	5.4.6
	Valeur de pH	Non applicable	≥ 3,2	5.4.7
	Contenu de chrome VI	Non applicable	Non détectable	5.4.9
	Pénétration d'eau	Non applicable	≤ 0.2 g	6.3
	Absorption d'eau	Non applicable	≤ 30%	6.3

Il marchio green di Base Protection

Base Protection Srl
Via dell'Unione Europea, 61
Italy - 76121 Barletta (BT)
P.I. 06617940728

P +39 0883 334811
F +39 0883 334824
E info@basepro.it
W www.baseprotection.com

Les données contenues dans ce document sont de propriété BASE PROTECTION SRL. Toute reproduction partielle est interdite sans autorisation préalable.